

Verarbeitungs- und Aushärtezeit OPO-Nr. 85.697.02 und .04

Mörteltemperatur	Offenzeit / Verarbeitungszeit	Baustofftemperatur	Aushärtezeit*
		- 5 °C bis 0 °C	24 h
		0 °C bis + 5 °C	6 h
+ 5 °C bis + 10 °C	20 min.	+ 5 °C bis + 10 °C	3 h
+ 10 °C bis + 20 °C	10 min.	+ 10 °C bis + 20 °C	2 h
+ 20 °C bis + 30 °C	6 min.	+ 20 °C bis + 30 °C	1 h
+ 30 °C bis + 40 °C	4 min.	+ 30 °C bis + 40 °C	30 min.

Verarbeitungs- und Aushärtezeit OPO-Nr. 85.697.03

Mörteltemperatur	Offenzeit / Verarbeitungszeit	Baustofftemperatur	Aushärtezeit*
		- 5 °C bis 0 °C	24 h
+ 5 °C bis + 10 °C	12 min.	0 °C bis + 5 °C	3 h
+ 10 °C bis + 20 °C	9 min.	+ 5 °C bis + 10 °C	90 min.
+ 20 °C bis + 30 °C	5 min.	+ 10 °C bis + 20 °C	60 min.
+ 30 °C bis + 40 °C	4 min.	+ 20 °C bis + 30 °C	45 min.
+ 40 °C	2 min.	+ 30 °C bis + 40 °C	35 min.

* Im feuchten Verankerungsgrund sind die Aushärtezeiten zu verdoppeln.