

# PRIMER 4031

- Beschreibung:** 1K Primer auf Kunstharzbasis.
- Anwendung:** Zur Vorbehandlung saugender Oberflächen, wie z.B. Beton, Sandstein, etc.



## Technische Daten

<b>Basis</b>	1-Komponenten Kunstharz	<b>Aussehen</b>	gelblich
<b>Konsistenz</b>	flüssig	<b>Verarbeitungstemperatur</b>	+5°C bis +40°C
<b>Dichte</b>	ca. 1,03 g/cm <sup>3</sup>	<b>Ablüßzeit</b>	ca. 20-30min.

**Vorbehandlung:** Die zu behandelnden Klebeflächen müssen trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. Der Auftrag erfolgt mittels getränkter Pinsel oder weissem Baumwolllappen.

Die Trockenzeit beträgt ca. 20-30 Min. Bei unbekanntem bzw. neuen Materialien ist eine Eignungs- und Verträglichkeitsprüfung unerlässlich.

**Zu beachten:** Oberflächen vor dem Grundieren sauber abkleben. Stellen die nicht mit Dichtstoff abgedeckt werden, bleiben auf der Oberfläche sichtbar (gelb bis bräunlich). Eintrockneter Primer kann nicht gereinigt werden!

**Lieferform:**

- 500ml Stahlblechdose
- 1000ml Stahlblechdose  
weitere auf Anfrage

**Lagerung:** Mindestens 12 Monate bei ungeöffneter Dose. Kühl und trocken lagern.

**Sicherheits-hinweis:** Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Einatmen der Dämpfe und Hautkontakte vermeiden. Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Spritzer auf der Haut umgehend mit Wasser und Seife abspülen. Bei Spritzern in die Augen sofort mit Wasser spülen und Arzt aufsuchen. Während der Verarbeitung nicht essen, nicht rauchen und nicht mit offener Flamme hantieren. Von Kindern fernhalten!

Unsere technischen Richtlinien sollen nach bestem Wissen beraten, sie beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und praktischen Erfahrung. Die darin enthaltenen Angaben und Daten halten wir für zuverlässig, sie sind aber unverbindlich. Vor einer Verwendung dieses Produktes sind entsprechende Eigenversuche vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt die geforderten Bedingungen erfüllt. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.