

Permabond 471

Ruban de jointoyage

non-comprimé, 30 kg/m³



Description du produit

Ruban de jointoyage de polyuréthane avec pores ouverts, autocollant simple face, avec interliner en papier

Utilisations

En tant que ruban de coffrage et pour l'étanchement à l'intérieur, entre éléments de bois, de métal, de maçonnerie lisse, etc. contre les courants d'air, la poussière, la saleté, en tant que matériau de rembourrage et d'isolation ou de matériau de remplissage pour joints avant vitrification. Pour étancher les joints de planches ou d'éléments dans la mise en place de coffrages en béton.

Propriétés

- matériaux d'étanchéité aux multiples possibilités
- fortement comprimable et dès lors très souple
- pas résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Base	mousse de polyurethane à pores ouverts
Densité	30 kg/m ³
Résistance à l'écrasement	0.6 N/cm ² à 40% écrasement
Absorption d'eau	possible
Résistance aux températures	-30°C à +100°C

Conditionnement

Rouleaux de 10 m	épaisseur x largeur	rouleaux/carton
	4 mm x 9 mm	32
	4 mm x 15 mm	20
	4 mm x 19 mm	16
	6 mm x 9 mm	32
	6 mm x 15 mm	20
	6 mm x 19 mm	16
	10 mm x 19 mm	52

Couleur blanc

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être exhaustives. Etant donné que nous ne pouvons pas contrôler la parfaite mise en œuvre des produits, nous ne pouvons accorder de garantie que pour leur qualité et non pour leur mise en œuvre. Il appartient à l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire. Il est conseillé de faire des essais préliminaires.