

# Consignes de mise en oeuvre **WELDANO® TURGA**

---

## Supports

Avant l'application de WELDANO TURGA, nettoyer l'écran SOLITEX WELDANO à l'aide d'un chiffon.  
Les matériaux à enduire ne doivent pas être recouverts de substances antiadhésives (par exemple graisse ou silicone).

## Conditions générales

Bien agiter et remuer le pot avant l'usage. Un litre de WELDANO TURGA permet de souder environ 200 à 250 mètres courants d'écran (largeur du cordon : 30 mm). La température de mise en oeuvre ne peut pas être inférieure à 0 °C.

Pour une application particulièrement facile et rapide, utiliser la bouteille-pinceau de 500 ml.

Avantages : elle permet d'appliquer aisément le produit de soudage par solvant WELDANO TURGA, de garder une main libre, de ne pas salir le produit dans le récipient et offre une contenance de 500 ml.

---

Les faits exposés ici font référence à l'état actuel de la recherche et de l'expérience pratique. Nous nous réservons le droit de modifier les constructions recommandées et la mise en oeuvre et de perfectionner les différents produits, avec les éventuels changements de qualité qui y seraient liés. Nous vous informons volontiers de l'état actuel des connaissances techniques au moment de la pose.

Pour de plus amples informations sur la mise en oeuvre et les détails de construction, consultez les recommandations de conception et d'utilisation pro clima. Pour toute question, vous pouvez téléphoner à la hotline technique pro clima au +49 (0) 62 02 - 27 82.45

---

**pro clima schweiz GmbH**  
Teichgässlein 9  
CH-4058 Basel  
Tél: +41 (0) 22 518 18 98  
eMail: [info@proclima.ch](mailto:info@proclima.ch)