

Produktinformation

Perfekt Profi Pistolenschaum, **86.143.01**

Perfekt Profi Pistolenschaum



Pistolenschaum mit Schraubadapter für handelsübliche Montagepistolen, dadurch exakte Dosierung und maximale Ausbeute. Idealer Füll- und Isolierstoff mit gleichmäßiger, formstabiler Zellstruktur und enormer Belastbarkeit. Mit Verlängerungsschläuchen sind auch tiefste Hohlräume erreichbar. Die Dose kann in Sekundenschnelle gewechselt werden und ist auch angebrochen haltbar. **Fugenschalldämmung bis zu 58 dB nach DIN 52210** (geprüft vom ift Rosenheim, Prüfbericht Nr.167 28316).

Spezielle Vorteile

- Haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen wie Styropor, Polyester, HartPVC
- Extrem schalldämmend (bis 58 dB)
- Wärmedämmend, luftdicht
- Hoch resistent, verrottungsbeständig, unlöslich
- Umweltverträglich: FCKW -frei, ausgehärtet chemisch neutral

Anwendungsbereich

- Montieren und Kleben von Fenstern
- Ideal für Wärmedämmung und Schallschutzfenster
- Verfüllen von Hohlräumen zwischen Rolladenkästen und Mauerwerk
- Zum Ausfüllen von Wandfugen nach der Montage von Fertigbauelementen
- Verfüllen von Rohrdurchbrüchen durch Decken und Wände

Verarbeitungshinweise

- Poröse und gipshaltige Untergründe mit Primer vorbehandeln
- Ungeeignet für PE, Silikon, PTFE, Bitumen
- Nicht UV-beständig, nicht für Hohlräume ohne Luftzutritt einsetzen

Technische Daten

| | | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------|
| Verarbeitungstemperatur | minimal / maximal | +5°C / +35°C |
| | optimal | +15 / +25°C |
| Temperaturbeständigkeit | | -30°C/+100°C |
| Lagertemperatur | | +5°C / +20°C |
| Klebfrei nach | 20°C / 50% RF | 20 min |
| Schneidbar nach | 20°C / 50% RF | 40 min |
| Durchhärtung (ø 20 mm) | 20°C / 50% RF | 65 min |
| Belastbar nach | | 2-7 h |
| Druckfestigkeit /10% Komp. | BS 4370 | 2,7 N/cm ² |
| Thermische Leitfähigkeit | | 0,03 W / mK |
| Rohdichte | freigeschäumt | 25 kg/m ³ |
| Dimensionsstabilität bei | 20°C / 50% RF | < 1% |
| | 40°C / 90% RF | < 5% |
| Druckspannung | 10% Stauchung | 2,7 N/cm ² |
| Scherfestigkeit | DIN 53422 | 3,5 N/cm ² |
| Haftzugfestigkeit | | 3 N/cm ² |
| Lagerstabilität | | 12 Monate |



Perfekt Profi 750

| Inhalt | Schaumausbeute freigeschäumt | in Fuge | Art. Nr. |
|--------|------------------------------|---------|-----------|
| 750 ml | 45 l | 34 l | 86.143.01 |

Packungsgrößen

- 1 Karton = 12 Dosen
- 1 Palette = 52 Kartons
- = 624 Dosen



Alle Angaben sind Laborwerte, die in der Praxis abweichen können, und daher keine Zusicherung einer bestimmten Eigenschaft darstellen. Die Vielfalt der Einzelheiten und Kombinationsmöglichkeiten können im Rahmen dieses Kataloges nicht abgehandelt werden. Es obliegt dem Anwender sich entsprechend zu informieren. Ein bestimmtes Arbeitsergebnis kann wegen der Unüberschaubarkeit der Verarbeitungsbedingungen nicht garantiert werden. Eigenversuche zur Sicherstellung des gewünschten Ergebnisses sind ausdrücklich angeraten.