Super Hybrid Clear

Produkt/Eigenschaften

Glasklarer, luftfeuchtigkeitshärtender einkomponenten Montagekleber auf Hybridpolymer-Polymer Basis. Super Hybrid Clear ist UV-stabil, lösemittel- und isocyanatfrei. Für flexible und spannungsausgleichende Verklebungen im Innen- und Aussenbereich geeignet. Bleibt auch nach der Aushärtung glasklar durchsichtig und gilt als anstrichverträglich.

Anwendungsbereiche

Zur dauerhaften Verklebung zwischen verschiedener Materialien. Super Hybrid Clear hat eine gute Haftung auf Holz, Holzwerkstoffe, Metall, Beton, Putz, Keramik, verschiedener Kunststoffe (ausser PP, PE, Teflon), und vielen weiteren bauüblichen Untergründen. Geeignet für Verklebungen von Sockelleisten, Zierprofilen, Decorplatten, Holzleisten und Fensterbänken. Kann auch zur Versiegelung diverser Anschlussfugen eingesetzt werden.

Verarbeitung

Die Klebeflächen müssen tragfähig, sauber, öl- und fettfrei sein (z.B. mit Aceton). Gute Verklebungen werden durch ein mechanisches Aufrauen der Klebefläche erreicht. Klebstoff in geraden Raupen Ø ca. 5 mm (Ergiebigkeit ca. 10 m/Patr.), einseitig auf Untergrund auftragen. Teile innerhalb von 5-10 Minuten zusammenfügen und auf eine Mindestschichtdicke von 1,5 mm achten.
Vor der Verarbeitung auf kritischen Untergründen wie z.B. beschichteten oder lackierten Werkstoffen ist es ratsam ein Klebemuster anzufertigen um die Verträglichkeit zu prüfen. Super Hybrid Clear ist nicht geeignet für die Verklebung von Acrylglas, Butylkautschuk, EPDM und bitumenhaltiger Untergründe.

Hinweis zur Aushärtung

Die Durchhärtungszeit von Hybrid Klebstoffen beträgt ca. 2-3 mm während 24 Stunden bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit.

Schutzmassnahmen:

Alle Informationen entnehmen Sie der Etikette auf dem Gebinde oder dem Sicherheitsdatenblatt.

Super Hybrid Clear

Technische Daten

Basis	Silanterminiertes Polymer
Farbe	glasklar
Konsistenz	pastös
Spezifisches Gewicht	ca. 1,03 g/cm^3
Shore Härte A	45
Dehnbarkeit	ca. 20%
Hautbildungszeit	10 – 20 min
Temperaturbeständigkeit	- 20°C bis + 80°C (nach kompletter Aushärtung)
Verarbeitungstemperatur	+ 5°C bis + 35°C
Haltbarkeit (ungeöffnet)	12 Monate ab Produktionsdatum

Gebinde / Art-Nr.:
Kartusche à 290ml / 0310.8713.14

Entsorgung Gebinde:
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren. Gebinde mit ausgehärteten Klebstoffrückständen können auf dem üblichen Weg entsorgt werden.

Entsorgung Klebstoff:
Nicht ausgehärtete Klebstoffreste können unter Beachtung der örtlichen Amtsvorschriften als Sondermüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Auskunftgebende Stelle
Für anwendungstechnische Fragen steht Ihnen unser Beratungsdienst gerne zur Verfügung.

Erstelldatum
26.09.2018 - ersetzt alle früheren Ausgaben

Anmerkung
Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.
Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen.