

PARKETT ÖL-POLISH 4584

Description

Description du produit	Concentré d'entretien et de nettoyage doux à l'huile de jojoba naturelle. Nourrit et entretient tous les sols en bois et en liège à imprégnation oxydative.		
Base de matière première / base du liant / agent actif	Agents d'entretien, huile de jojoba, agents auxiliaires et odoriférants		
Domaine d'application	Pour l'entretien de sols huilés oxydatif, en bois, en liège et de linoléum.		
Teintes	4584 nature 4584W pour sols à imprégnation blanche 4584S pour sols à imprégnation foncée et noire		
Conditionnement	Vernis	1 L, 5 L, 10 L	

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	Produit		
Fiche de Données de Sécurité	N4584		
Densité (20°C)	1.000		g/cm ³
Extraits secs	100		± 1 % en poids
Conservation à 20 °C en emballage d'origine bien fermé	12 mois		
Ces données sont valables pour le produit : PARKETT ÖL-POLISH 4584. Ces caractéristiques peuvent diverger en fonction de la teinte ou du degré de brillance			

Données de sécurité

Veuillez tenir compte des fiches de données de sécurité suivantes, ainsi que des indications figurant sur l'étiquette	
Produit	N4584 - Parkett Oel-Polish

Conseils d'application

Sols en bois, liège et linoléum à imprégnation oxydative

Produit		Fiche technique	Quantité appliquée / épaisseur de couche
Entretien :	PARKETT ÖL-POLISH 4584	N4584	25 g/m ²
	(1% dans de l'eau de lavage)		

Demandez conseil à notre service Technique d'application pour toute autre proposition.

Traitement préalable

	Support	Quel qu'il soit, le support doit toujours être bien nettoyé, propre, sec, sans trace de graisse ni d'huile.
	Premier entretien	Il n'est pas nécessaire d'effectuer un premier entretien de surfaces à imprégnation oxydative réalisée sur place.
	Entretien régulier	
		Eliminer la saleté grossière par essuyage ou avec un aspirateur.
		Attendre au moins 3 semaines pour l'entretien périodique de surfaces venant d'être imprégnées par voie oxydative.
		Entretien régulier: ajouter la quantité de PARKETT ÖL-POLISH 4584 correspondant à un trait à 5 L d'eau de lavage (soit 1%) et appliquer une fine couche homogène du produit avec un balai à franges non pelucheux. Laisser sécher au moins 30 min. avant l'emploi.
		En cas de fort encrassement, on peut utiliser un chiffon humide et un peu de produit PARKETT ÖL-POLISH 4584 pour effectuer une retouche locale. Essuyer ensuite à l'eau.
		Le cycle d'entretien dépend du degré de sollicitation.

Mise en oeuvre

	Mesures de précaution	Nous recommandons le port d'un équipement de protection individuelle (EPI), même s'il n'est pas prescrit par la loi. CH: les mesures définies par la SUVA en matière d'hygiène du travail et de technique d'aménagement doivent être respectées.
	Remuer	Bien remuer le produit avant chaque emploi.
	Dilution	Ajouter la quantité de PARKETT ÖL-POLISH 4584 correspondant à un trait à 5 L d'eau de lavage (soit 1%).
	Rouleau	Non
	Consignes d'entretien	Tenir aussi compte de notre brochure d'entretien Sensitive "L'entretien parfait de votre parquet"
	Autres remarques	PARKETT ÖL-POLISH 4584 peut légèrement intensifier la madrure naturelle du sol et la couleur. Par mesure de sécurité, faire un essai sur une zone non apparente. <u>Rénovation de vieux sols</u> : bien nettoyer le sol avec PROFI-GRUNDREINIGER 4582 (dilué dans la proportion 1:1 avec de l'eau) et enlever immédiatement les dépôts de saleté détachés avec un chiffon humide. Après l'essuyage, procéder à une nouvelle imprégnation avec l'huile PFELEGESPRAYÖL1410 PS.
	Informations	pH: env. 6.5 (concentré) Indication des composants (selon la recommandation CE): 5 - 15 % d'agents tensioactifs anioniques, moins de 5 % d'agents tensioactifs non ioniques (biodégradable). Autres composants: huile de jojoba. Conserver PARKETT ÖL-POLISH 4584 au frais et au sec, dans un endroit verrouillé et hors de portée des enfants. Laisser sécher au moins 30 minutes avant l'emploi. De plus amples informations sur le traitement de surface des sols en bois et des conseils d'utilisation se trouvent sur le site www.parkett-verband.ch .

Temps de séchage

	Durée de séchage	Pour film sec de 30µm à 23° C et avec 65 % d'humidité rel. de l'air		
		Hors poussière après:		
		Sec au toucher après:		
		Ponçable après:		
		Recouvrable après:		
		Complètement sec après:		

Remarques importantes

Restrictions spéciales	Température de surface et d'objet idéale pour la mise en œuvre : 18-22 °C. Ne pas mettre en œuvre directement sous les rayons du soleil. Adapter le chauffage du sol assez tôt.
Conditions de stockage	Fermer le produit hermétiquement et stocker entre +5 et +30° C
Nettoyage des outils	Immédiatement après utilisation à l'eau

Cette fiche est uniquement donnée à titre d'information et sans engagement. Les données indiquées précédemment sont conformes à l'état de nos connaissances. Nous excluons toute responsabilité pour l'application du client, notamment en ce qui concerne les dommages consécutifs à des défauts. Nous déclinons toute responsabilité pour les conseils de nos collaborateurs. Ces derniers fournissent des informations sans engagement. L'utilisateur est le seul responsable de la surveillance des travaux, du respect des consignes de mise en œuvre et des règles générales de la technique, y compris lorsque nos collaborateurs assistent à la mise en œuvre. Sous réserve de modifications suite aux améliorations techniques. La version la plus récente de cette information fait foi. Dans les cas spéciaux, veuillez demander une documentation technique à part.