

 <p>Questa tabella vi facilita nella scelta del prodotto ideale per la vostra applicazione. I dati dettagliati dei prodotti sono rilevabili dalle relative schede tecniche.</p>	Colle a base di dispersione Colle a base di urea							Colle poliuretaniche Colle di contatto					Colle calde		Colle di montaggio		
	Miracol 13F2, 86.211.01-09	Miracol 6360, 86.213.01-11	Miracol 8F1, 86.212.11-14	Miracol 6260, 86.256.01-03	Miracol 19C22 + induritore 9518, 86.244.01 +86.244.52	Placol 4506, 86.256.41-43	Placol 4507, 86.256.46	Mirapur 9515 Rapid, 86.216.08	Mirapur 9520, 86.216.01	Mirapur 9521 Standard, 86.216.11	Mirapur 9595 Turbo, 86.216.04	Mirapur 9696 2K PUR, 86.215.01	Miranit Record 8020*, 86.223.01-04	Miratherm Granulat, div. colore, 86.288.00-22	Miratherm Patrone, div. colore, 86.288.00-22	Mirapur 9500 speed, 86.294.11	Miraflex 9444 elastic, 86.294.09
Campi d'impiego																	
Lavorazioni su banco	•	•	•					•	•								
Giunture	•	•	•				•	•	•	•	•					•	
Spigoli, legno massiccio	•	•	•				•	•	•	•			•	•	•		
Impiallaccature	•	•		•		•	•										
Finestre			•				•	•								•	
Porte per esterni							•	•	•	•		•				•	
Lavori di montaggio							•	•	•	•	•	•				•	•
Superfici verniciate o rivestite					•		•	•	•	•	•	•				•	•
Pannelli in fibra dura, masconite e MDF	•	•	•				•	•	•	•						•	•
Pannelli teneri in fibra di legno	•	•	•				•	•	•	•						•	•
Pannelli laminati	•	•	•	•		•	•	•	•			•	•				
Pannelli in fibra minerale			•				•	•				•				•	•
Sughero	•	•	•				•	•				•					
Pannelli da costruzione (non infiammabili)	•	•	•				•	•	•			•				•	
Pannelli in schiuma di polistirolo (PS)												•				•	•
Pellicole metalliche					•							•	•				
Alluminio, acciaio inossidabile (CNS)					•							•	•			•	•
Gomma					•							•					
Gommapiuma												•	•				
Pelle, tessuti	•	•	•								•	•	•				
Moquette												•					
Pellicole in PVC per mobili					•							•	•				
Pannelli/Profili/Spigoli/Pellicole in PVC rigido					•						•	•	•	•	•	•	•
Ceramica											•	•				•	•
Pietra, terraglia											•	•				•	•
Calcestruzzo											•	•				•	•
Spigoli su incollatrice													•	•			
Spigoli su rotaia calda	•	•	•					•	•								
Avvertenze																	
Impermeabilità secondo EN 204/EN 12765	D2	D3	D3	D2	D3	D3	D3	D4	D4	D4	D4	D4					
Applicazione: ES = unilaterale/BS = bilaterale	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	BS	ES	ES	ES	ES
Miscela con: W = acqua/H = induritore					H	W	W										
Lavorazione: S = veloce/M = media/L = lenta	S	S	S	S	M	M	L	S	L	L	S	M	S	S	S	S	S
Pulire e sgrassare con: W/PL/LB (vedere legenda)	W	W	W	W	W	W	W	PL	PL	PL	PL	PL	L	L	L	PL	PL